

Duplocoll® 21160

Страница 1 из 2

Art. No. 11 511 G 01

Двусторонняя адгезивная лента с асимметричной адгезивной конструкцией и желтым PE лайнером

Конструкция продукта

	Наименование	Цвет	Толщина [мм]
Лайнер	полиэт. пленка	желтый	прим. 0,10
Внутр. клеящая сторона	модифиц. акрилат		прим. 1,00
Основа	полиэт. пена	белый	
Внешн. клеящая сторона	чистый акрилат		
Общая толщина:			прим. 1,10

Преимущества продукта

- Хорошая начальная и конечная адгезия, устойчивость к старению, химическому воздействию, низким температурам, что позволяет использовать ленты при очень низких температурах
- Сопротивление УФ-излучению и пластификаторам. Начальная адгезия достигается спустя 24ч

Основные области применения

- Монтаж строительных профилей
- Создание самоклеящихся прессованных пластиковых профилей

Свойства

Начальная адгезия	● ● ○
Конечная адгезия	● ● ●
Стабильность размеров	● ○ ○
Адгезия на гладких пов-тях	● ● ●
Адгезия на грубых пов-тях	● ○ ○
Стойкость к старению	● ● ●
Погодная стойкость	● ● ●
Стойкость к химич. веществам	● ● ●
Стойкость к пластификаторам	● ● ●

Применима на

Вспененных материалах	○ ○ ○
Резине	○ ○ ○
Ткани	● ● ○
Стекле \ керамике	● ● ○
Дереве	● ○ ○
Высокоэнергетических пластиках	● ● ●
Низкоэнергетических пластиках	● ○ ○
Металле	● ● ●
Бумаге \ картоне	● ● ○


● ● ● очень хорошее ● ● ○ хорошее

● ○ ○ с ограничениями ○ ○ ○ не подходит

Art. No. 11 511 G 01

Двусторонняя адгезивная лента с асимметричной адгезивной конструкцией и желтым PE лайнером

Технические данные		
Сила сдвига	на стали по DIN EN 1943, издание 1996, при +23 °C +/- 2°C	40 Н/625 мм ²
Сила отрыва	на стали по DIN EN 1939, издание 1996, при +23 °C +/- 2°C	26 Н/25 мм
Температурный диапазон	-40 °C до +100 °C	



Нанесение	
Рекомендуемая температура нанесения	18 °C до 35 °C
Указания по применению	www.lohmann-tapes.com

Хранение
Клеящие ленты должны храниться при комнатной тем-ре и нормальной влажности (50 – 70%). Срок хранения – один год после поставки.

Поставка продукта		
Нарезка	Ролики	Шпули по запросу
Ширина [мм]	> 6	
Длина [м]	50/100	
Макс. ширина: 1500 мм	Другие размеры, высечные элементы и листы по запросу	
Для механической установки адгезивной ленты предлагаем широкий диапазон прикладных устройств.		

Физические характеристики, содержащиеся в наших листах данных, представлены в типичных или усредненных значениях. Они не являются статистическими и не могут быть использованы в качестве технических спецификаций. Все утверждения, информация и рекомендации, содержащиеся здесь, даны на основе нашего практического опыта и знаний. Пользователи несут ответственность за определение обоснованности надлежащего использования наших адгезивных лент в соответствии с их методом применения. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим Техническим Отделом по специальным видам использования. Наши общие Условия Продажи включают в себя нашу гарантию и ответственность.

Дата издания: Ноябрь 2011 г.

LOHMANN GmbH & Co. KG
 Pressure Sensitive Adhesive Tapes Division
 Postfach 14 54 • D-56504 Neuwied
 Tel. + 49 (0) 26 31 34 - 0
 Fax + 49 (0) 26 31 34 - 6661
 E-mail: klebebandsysteme@lohmann-gruppe.de

