

Sika® ADPrep

Состав для подготовки поверхности перед применением клеев серии SikaFast.

Технические характеристики продукта

Химическая характеристика	Агент для подготовки поверхности на основе растворителя	
Цвет	прозрачный чистый	
Плотность (CQP ¹⁾ 006-3 / ISO 2811-1)	ок. 0,8 кг/л	
Вязкость (CQP 029-3 / ISO 3219)	ок. 2 мПа*с	
Точка вспышки (CQP 007-1 / ISO 13736)	ок. 13°C	
Температура нанесения	+5°C ... +40°C°	
Метод нанесения	стандартный только на полиамид	Ткань, абсорбирующая бумага Кисть (толстый слой)
Количество материала	стандартный полиамид	ок. 50 мл/м ² ок. 100 – 200 мл/м ²
Время высыхания, после протирки	> 15°C < 15°C	1 мин 3 мин
Время высыхания на полиамиде, (нанесение кистью)	> 15°C < 15°C	10 мин 20 мин
Макс. время сушки	max.	24 часа
Срок хранения	12 месяцев	

¹⁾ CQP = Внутренняя процедура контроля качества

Описание

Sika® ADPrep – очищающий и активирующий состав специально созданный для подготовки поверхности перед применением клеев серии SikaFast.

Sika® ADPrep произведен в соответствии с системой контроля качества ISO 9001/14001 и программой "Ответственная защита" (Responsible Care program) в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности производства.

Область применения

Sika® ADPrep используется для подготовки всех поверхностей таких как металл и пластики и для улучшения адгезии клея SikaFast с этими поверхностями.

Продукт предназначен только для профессионального использования опытным персоналом. Перед применением рекомендуется провести тесты на адгезию и совместимость к склеиваемым поверхностям.

Метод нанесения

Подготовка поверхности

Протереть склеиваемые поверхности чистой тканью без ворса или абсорбирующей бумагой, смоченной в Sika® ADPrep. Наносите Sika® ADPrep скупно и только один раз.

Только в случае с полиамидом наносите Sika® ADPrep кистью. Клей наносите после времени, указанного в таблице, но не позднее 24 часов.

После использования емкость с Sika® ADPrep плотно закройте.

Важное примечание

Sika® ADPrep содержит растворитель, что может оказывать негативное влияние на покрытие поверхности и на свежую краску. Должны быть проведены тесты на совместимость в каждом конкретном случае.

Если Sika® ADPrep случайно нанесен или пролит на находящиеся рядом материалы, немедленно удалите его чистой сухой тряпкой.

Открытая емкость должны быть использована в течение 3 месяцев но не позднее истечения срока годности.



Дополнительная информация

Копии следующих материалов доступны по дополнительному запросу:

- Лист Безопасности Продукта
- Общие рекомендации по применению SikaFast

Упаковочная информация

Бутылка	250 мл
---------	--------

Основание для предоставленных данных

Все технические параметры, приведенные в данном документе, основаны на результатах лабораторных тестов. Реальные их значения при замере могут отличаться по независящим от нас причинам.

Информация по охране здоровья и безопасности

Для получения более детальной информации по использованию, транспортировке, хранению и утилизации данного продукта следует обращаться к Сертификату Безопасности Продукта, который содержит физические, токсикологические, экологические и другие важные данные.

Юридическое примечание

Информация и детали рекомендации касательно нанесения и конечного использования Sika продуктов, предоставлены добросовестно и базируются на знаниях и опыте компании Sika и действительны только в случае правильного транспортирования, хранения, нанесения и использования в соответствии с рекомендациями компании Sika. Различия в материале, поверхностях и действительных условиях нанесения и применения не гарантируют надлежащего товарного состояния или пригодности для определенных целей. Также не гарантируется ответственность, возникающая в случае каких либо договорных отношений, выводов полученных из этой информации, из письменных рекомендаций или из других предоставленных источников информации. Пользователь продукта должен самостоятельно протестировать продукт на пригодность для требуемого применения. Sika оставляет за собой право изменять свойства продуктов. Права собственности третьей стороны должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствие с существующими условиями по продаже и доставке товаров. Пользователь должен всегда руководствоваться последними изданиями Технических Описаний Продукта для используемого продукта, которые могут быть предоставлены по запросу.



ООО «Зика»
Тел. +7 495 577 73 33
Факс +7 495 577 73 31
141730, Россия, Московская область, г.Лобня, ул. Гагарина, 14
www.sika.ru