

PT1000 PRO TAPE

Конструкция продукта			
	Наименование	Цвет	Толщина [мм]
Лайнер	полиэтиленовая пленка	красный	прим. 0,10
Внутр. клеящая сторона	чистый акрилат		прим. 1,00
Общая толщина: прим. 1,10			

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕНТЫ

- Монтаж прозрачных материалов, таких как стекло, органическое стекло и т.п.
- Имеет близкий к стеклу индекс преломления.
- Хорошая начальная адгезия. Хорошие герметизирующие, поглощающие и изолирующие свойства.
- Хорошо компенсирует различные коэффициенты расширения и превосходно сопротивляется внешнему воздействию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Склеивание в тех случаях, где требуется максимальная прозрачность, например в душевых кабинах и световых рекламных вывесках.
- Монтаж стеклянных и пластиковых частей на рекламных вывесках, соединение металла и стекла при фасадных работах и мебельной промышленности.
- Невидимое соединение таких материалов, как пластики, дерево, алюминий и стекло.
- Подходит для внутренних и наружных применений.

Свойства		Применима на	
Начальная адгезия	● ● ●	Вспененных материалах	○ ○ ○
Конечная адгезия	● ● ●	Резине	● ○ ○
Стабильность размеров	○ ○ ○	Лакированных поверхностях	● ● ●
Адгезия на гладких пов-тях	● ● ●	Стекле \ керамике	● ● ●
Адгезия на грубых пов-тях	● ○ ○	Дереве	● ○ ○
Стойкость к старению	● ● ●	Высокоэнергетических пластиках	● ● ●
Погодная стойкость	● ● ●	Низкоэнергетических пластиках	● ○ ○
Стойкость к химич. веществам	● ● ○	Металле	● ● ○
Стойкость к пластификаторам	● ○ ○	Бумаге \ картоне	● ● ○
● ● ● очень хорошее ● ● ○ хорошее		● ○ ○ с ограничениями ○ ○ ○ не подходит	

Индекс преломления


nD20: 1,474 +/- 0,005

Защита от холода: динамическая прочность соединения при комнатной температуре после 1 ч / 5 °C температура объекта и 24 ч/ комнатной температуры 70 Н/625 мм²

Светопропускание > 80% в видимой области спектра

Технические данные

Сила сдвига	на стали по DIN EN 1943, издание 1996, при +23 °C +/- 2°C	105 Н/625 мм ²
Сила отрыва	на стали по DIN EN 1939, издание 1996, при +23 °C +/- 2°C	80 Н/25 мм



Температурный диапазон до + 200 °C)	-40 °C до +150 °C (кратковременно)
---	------------------------------------

Нанесение

Рекомендуемая температура нанесения	18 °C до 35 °C
Указания по применению	

Хранение

Клеящие ленты должны храниться при комнатной тем-ре и нормальной влажности (50 – 70%).
Срок хранения – два года после поставки.

Поставка продукта

Нарезка	Ролики			
Ширина [мм]	6;9;12;15;25<			
Длина [м]	33			
Макс. ширина: 1200 мм	Другие размеры, высечные элементы и листы по запросу			

Для механической установки адгезивной ленты предлагаем широкий диапазон прикладных устройств.

Аналоги**СРТ 1000 F**

	Наименование	Толщина [мм]
Лайнер	полиэтиленовая пленка	0,16
Внутр. клеящая сторона	чистый акрилат	1,00